

Технический паспорт Flügger Metal Pro Metal Enamel

Flügger



(Flügger Metal Pro Metalemalje)

Свойства продукта

Глянцевая, быстро сохнущая эмаль по металлу с прекрасной химической устойчивостью. Обеспечивает твердую и крепкую глянцевую поверхность с хорошей цветоустойчивостью, стойкую к атмосферным влияниям, воздействию нефтяных продуктов и воды. Особенно подходит для применения ранней весной и осенью, когда краски на основе растворителя сохнут быстрее, чем на водной основе. Выдерживает температуру до 80 °С. При длительном воздействии температуры (нагревании), возможно пожелтение краски.

Производится в 2 различных степенях блеска. Блеск: 5, матовый и Блеск: 90, глянцевый.

Нанесение

Эмаль для наружных и внутренних работ по металлу. Используется в строительных и промышленных целях, как антикоррозийная защита железа и металла. Например, на машинах, тракторах, стальных пластинах, на металлических конструкциях зданий и т.д. Также подходит для предметов, сделанных из сварочного железа, например ворота, перила, заборы и фонари.

Обработка

Основание должно быть чистым, сухим и твердым, очищенным от грязи, жира и масла.

Удалите шелушащуюся краску, продукты окисления и ржавчину до получения чистого и твердого основания. Для очистки используйте Flügger Metal Pro Cleaner.

Удалите загрязнение, если таковые вообще имеются, с помощью Flügger Fazade Anti-green. При необходимости используйте очистку под высоким давлением. После использования чистящих агентов обильно промойте поверхность чистой водой. Зашкурьте глянцевые и ранее окрашенные поверхности. Загрунтуйте необработанное железо и сталь с использованием Flügger Multi Primer или Flügger Anti-sogrosive Primer. Загрунтуйте гальванизированные основания с помощью Flügger Multi Primer. Для достижения наилучшего результата нанесите 2 слоя грунта и 2 финишных слоя. Окончательный блеск проявится после второго покрытия.

Перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или воздушным распылителем.

Очистка и обслуживание

Очистите с помощью Fluren 37 Basic Cleaner or Flügger Facade Anti-green при необходимости.

Следите за появлением ржавчины на окрашенной поверхности. При необходимости: очистите, обработайте абразивами и подкрасьте снова.

Хороший совет

Важно соблюдать интервалы между нанесениями, чтобы гарантировать лучший эффект. Особенно тщательно выполните очистку и обработку абразивами окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что при нанесении обеспечено равномерное покрытие для оптимальной защиты от ржавчины.

Пожалуйста также обратитесь к информации на этикетке, а так же читайте информацию на сайте

www.flugger.com

Технические данные

Тип:	Алкидная эмаль
Удельный вес:	1,3 кг/л
Степень блеска:	5 матовая, 90 глянцевая
Сухой остаток:	По весу: 67% По объему: 38%
Расход:	Примерно 8-12 м ² /л
Температура нанесения:	Обеспечивает после обработки влажную пленку толщиной примерно в 100 µm и сухую пленку толщиной приблизительно в 40 µm
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C
	Высыхание на отлип: 1ч
	Интервал перекрытия: 4 ч (матовая версия) 10ч(все остальные)

В случае обработки маленьких поверхностей, не требующих абразивной обработки, возможно сократить интервал до 4ч.

Разбавитель:	Полное отверждение: Несколько дней
Очистка инструментов и т.д.:	Не требует разбавления
Условия хранения:	Уайт спирт
замораживать.	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке. Не

Код: METALEMAL Июль 2011, заменяет Сентябрь 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.