

TREBITT Лазурь для наружных поверхностей

Тип: Тиксотропная лазурь на основе алкидных масел

Расход материала: 6 -12 м²/л

Связующее: Алкид

Плотность: 1,06 кг/л

Вязкость: 170-200 сП

Сухой остаток (по объему): 53%

Время высыхания: на отлип - 6 часов, минимальный интервал до нанесения следующего слоя - 12 часов.

Способ нанесения: Кисть, валик. Нанесение методом распыления может осуществлять только специалист.

Цвет: Может колероваться по системе Jotun Multicolor и другим колеровочным системам.

Базы: Прозрачная, желтая и красная.

Упаковка: 0,9; 2,7 и 9 литров

Разбавитель/средство для очистки: WHITE SPIRIT (Уайт-спирит)



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Тиксотропная лазурь на основе сочетания алкидных масел, образующая водостойкое покрытие. Сохраняет естественный рисунок и структуру древесины. Содержит биоциды, предотвращающие поражение древесины грибом. Также содержит высокостойкие к ультрафиолету пигменты. Связующее вещество - с большим содержанием масла, в том числе древесного китайского масла. Обладает высокой водоотталкивающей способностью. Рекомендуется на осветленную древесину, а также древесину, обработанную пропиткой под давлением. Интервал обслуживания до 7 лет.

НАНЕСЕНИЕ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. С целью увеличения срока службы покрытия рекомендуется наносить на неструганную древесину. Максимальный срок службы достигается при нанесении не менее двух слоёв. Интервал перекрытия между слоями 12 часов. Не подходит для поверхностей ранее обработанных кроющей краской. Может наноситься при температуре ниже 0°C. Поверхность древесины, пораженная грибом, дезинфицируется. Размешать перед использованием. Наносить кистью. Нанесение методом распыления может осуществлять только специалист.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать в хорошо вентилируемых помещениях или вне помещений. Контейнер не рассчитан на работу под давлением. Не наносить продукт вблизи ярких источников освещения, нагрева и воспламенения. При работе соблюдайте правила охраны труда и технику безопасности





JOTUN

TREBITT OLJEBEIS / OLJELASYR

ЛАЗУРЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

TREBITT OLJEBEIS / OLJELASYR

– тиксотропная лазурь на основе сочетания алкидных масел, образующая водостойкое покрытие для осветлённой древесины, а также древесины, обработанной пропиткой под давлением

ПРЕИМУЩЕСТВА

- интервал обслуживания 5 лет
- содержит УФ-фильтры
- содержит биоциды
- может наноситься при низких температурах
- образует водостойкое покрытие
- сохраняет структуру древесины
- не стекает (тиксотропная)

СВОЙСТВА

TREBITT OLJEBEIS / OLJELASYR содержит фунгициды, препятствующие поражению древесины грибом. Продукт также может наноситься при температуре ниже 0°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TREBITT OLJEBEIS / OLJELASYR рекомендуется для наружных работ, наносится на осветлённую древесину, а также древесину, обработанную пропиткой под давлением.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Может колероваться по системе Jotun Multicolor Базы: С, Желтая и Красная
Упаковка	Белый: 1, 3 и 10 литров. Базы: 0,9, 2,7 и 9 литров
Расход материала	6-12 м ² /л
Связующее	Алкид
Разбавитель/средство для очистки	JOTUN WHITE SPIRIT/JOTUN PENSELRENS
Плотность	1,06 (Белый)
Вязкость	170-200 сП
Сухой остаток	53
Время высыхания (на отлип)	6 часов
Блеск	
Способ нанесения	Кисть, валик. Нанесение методом безвоздушного распыления может осуществлять только специалист